




Teste de Furação



BITOLA (mm)	PONTA	TEMPO MÁXIMO DE FURAÇÃO	POTÊNCIA DE FURAÇÃO	ESPESSURA DA CHAPA (mm)						
				2,70	3,50	4,40	5,50	6,00	8,50	12,70
1/4-14 - 6,3mm	1	3s	1.000-1.800 RPM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
6-20 - 3,5mm	2	4s	1.800-2.500 RPM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
8-18 - 4,2mm	2	5s	1.800-2.500 RPM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
10-16 - 4,8mm	3	7s	1.800-2.500 RPM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
12-14 - 5,5mm	3	11s	1.000-1.800 RPM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
1/4-14 - 6,3mm	3	13s	1.000-1.800 RPM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
12-14 - 5,5mm	4	12s	1.000-1.800 RPM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
12-24 - Viga Laminada	5 e 6	24s	1.000-1.800 RPM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM